



SAPPHIRE 2

**Grasso multiuso di lunga durata
Studiato per un'efficace lubrificazione e protezione di tutti i tipi di sfere,
rulli e cuscinetti lisci.**

CARATTERISTICHE

- Intervallo di temperatura da -30°C a 150°C
- Prestazioni EP superiori (carico di saldatura $>800\text{ kg}$)
- Rivoluzionaria tecnologia a base di saponi complessi
- Intervalli di lubrificazione notevolmente estesi
 - Oltre 3 mesi in più rispetto ai tradizionali grassi addensati con sapone
- Buona resistenza alla corrosione
- Di colore blu per una maggiore visibilità

ISTRUZIONI PER L'USO

- Applicare manualmente o con un applicatore adatto, ad esempio la pistola grasso ROCOL
- Compatibile con altri grassi addensati con sapone. Per ottenere migliori risultati, è tuttavia necessario rimuovere il lubrificante precedente.

**La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza
sono disponibili tramite:**

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

Pubblicazione 12171d: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



SAPPHIRE 2

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Grasso omogeneo di colore blu
Penetrazione effettiva	290-320
Tipo di base	Olio minerale ad alto grado di raffinazione
Addensante	Tecnologia a base di saponi complessi
Gamma di temperatura	da -30 °C a 150 °C
Viscosità fluido base a 40 °C	180 cSt
Viscosità fluido base a 100 °C	17 cSt
Test Shell 4 sfere (IP 239) (ASTM D2596)	
Carico di saldatura	>800 kg
Carico hertz medio	120 kg
Test Timken carico 'OK' (IP 326)(ASTM D2509)	60 lb (27,2 kg)
Test di corrosione su rame (IP 112)(ASTM D130)	1a
Test di corrosione – Emscor (IP 220)	0:0
Test dilavamento (IP 215)(ASTM D1264)	2%
Conservazione	Mantenere la temperatura di

Pubblicazione 12171d: gennaio 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TEC
N
I
C
A
L
D
A
T
A



SAPPHIRE 2

	conservazione nell'intervallo 1 - 40 °C.
Dimensioni confezione	400 g, 5 kg, 18 kg, 50 kg, 185 kg

Publicazione 12171d: gennaio 04

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.